

RESINA DE POLIAMIDA DT 610

DATOS TÉCNICOS

Características

Fórmula molecular: $(C_3H_7NO)_n$

Apariencia: Gránulos de color amarillo claro

Nombre químico: Poliamida

Sinónimos: Fibras de Nylon; Fibras de poliamida; Resina de poliamida

NO. EINECS: 807-767-8

NO. CAS: 63428-84-2

Especificaciones

PROPIEDADES QUÍMICAS	
Viscosidad a 25°C (mPas)	60.0 – 100.0
Punto de reblandecimiento (°C)	100.0 – 120.0
Punto de congelamiento (°C)	0.0 – 3.0
# Color	7 max
Valor de acidez [mg KOH/g]	5 max
Valor de amino [mg KOH/g]	4 max
Resistencia a la alta temperatura (°C)	-

Propiedades y aplicaciones

La resina de poliamida DT 610 ofrece una buena solubilidad en el alcohol, buena compatibilidad con nitrocelulosa, una resistencia al congelamiento superior, resistencia al agua, propiedades antigelificantes, alto brillo, buen flujo y humectabilidad de pigmento y buena adhesión al material base. Está desarrollado para tintas de impresión de plásticos flexibles de alta velocidad, tinta flexográfica, tinta anastática, recubrimientos selladores, pintura encapsulada, etc.

QUÍMICA MEXIBRAS

Bellavista 452 Col. San Juan Xalpa, Iztapalapa. 09850 México, D.F.

Tels. (55) 5612-1465, 5612-6792, 5612-5065, 5612-7609, 5612-9036, 5612-2485. FAX: (55) 5612-2028.

E-mail: ventas@q-mexibras.com

www.q-mexibras.com.mx



Manejo

Debe evitarse el contacto con la piel y especialmente con los ojos. Dependiendo del uso y del material por formular deberán hacerse pruebas pertinentes. Se recomienda almacenar a la sombra a una temperatura ambiente no mayor de 35°C. Agitar el producto antes de usar. Antes de usar el producto consultar hojas de seguridad.

Almacenamiento

Manténgase en un lugar ventilado y seco. No almacenar al aire libre. Alejar de la luz solar directa y humedad. Evitar la exposición a altas temperaturas. Evitar la lluvia durante su traslado. No es una carga peligrosa.

Empaque

El material es empacado en envases de 25 Kg.

NOTA: Este producto se vende sin garantías implícitas o explícitas de uso, el vendedor únicamente garantiza que el producto vendido tiene las especificaciones mínimas indicadas en el Certificado de Análisis u Hoja de especificaciones. La responsabilidad del vendedor cesará en el momento en que el producto se deposite al autotank o envase del que se trate. En cualquier caso, la responsabilidad del vendedor estará limitada y no podrá exceder el importe pagado por el producto.

QUÍMICA MEXIBRAS

Bellavista 452 Col. San Juan Xalpa, Iztapalapa. 09850 México, D.F.

Tels. (55) 5612-1465, 5612-6792, 5612-5065, 5612-7609, 5612-9036, 5612-2485. FAX: (55) 5612-2028.

E-mail: ventas@q-mexibras.com

www.q-mexibras.com.mx