

POLIVINIL BUTIRAL


DATOS TECNICOS

Características

Descripción. El polivinil butiral (PVB) es un material con diferentes grados, y variaciones en sus pesos moleculares según el grado y varía su grado de acetilación

No Cas:

Formula: $C_{14}H_{24}O_5$



Especificaciones

Grado	Contenido no volátil	Contenido de alcohol polivinílico	Contenido de acetato de polivinilo	Viscosidad en solución etanol al 10%	Viscosidad en solución n-butanol al 5%	Viscosidad en solución n-butanol al 10%	Temperatura de transmisión	Agua tomada después de 24h en inmersión en agua	Densidad
	WT-%	WT-%	WT-%	mPa-s	mPa-s	mPa-s	°C	WT-%	g/l
PVB B 16 H	≥ 97.5	18-21	1-4	14-20			63	4-6	330
PVB B 20 H	≥ 97.5	18-21	1-4	20-30		50-70	64	4-6	330
PVB B 30 H	≥ 97.5	18-21	1-4	35-60		90-150	68	4-6	320
PVB B 45 H	≥ 97.5	18-21	1-4	60-90		160-280	69	4-6	240
PVB B 60 H	≥ 97.5	18-21	1-4	160-260	45-80		70	4-6	250

Aplicaciones

Material adherente para recubrir e incrementar la adhesividad, preparación de los primers, para la protección de corrosivos, recubrimiento para almacenes (shop primers), recubrimiento para lavado (wash primer), horneado de esmaltes, barnices y lacas para diferentes sustratos, adherentes de tintas de impresión, Co-adherente para recubrimiento (primers) en polvo. Adherentes temporales para cerámicas. Adherente para estampados textiles y no tejidos. Agente humectante para molienda, específicamente para pigmentos orgánicos.

QUIMICA MEXIBRAS

Bellavista 452 Col. San Juan Xalpa, Iztapalapa. 09850 México, D.F.

Tels. (55) 5612-1465, 5612-6792, 5612-5065, 5612-7609, 5612-9036, 5612-2485. FAX: (55) 5612-2028.

E-mail: ventas@q-mexibras.com

www.q-mexibras.com.mx

Manejo

Llevar equipo de seguridad completo

Almacenamiento

Tenga en un lugar seco, libre de humedad y a temperatura ambiente.

Empaque

El material es empacado en sacos de pp de 15 KG.

NOTA: Este producto se vende sin garantías implícitas o explícitas de uso, el vendedor únicamente garantiza que el producto vendido tiene las especificaciones mínimas indicadas en el Certificado de Análisis u Hoja de especificaciones. La responsabilidad del vendedor cesará en el momento en que el producto se deposite al auto-tanque o envase del que se trate. En cualquier caso la responsabilidad del vendedor estará limitada y no podrá exceder el importe pagado por el producto.

QUIMICA MEXIBRAS

Bellavista 452 Col. San Juan Xalpa, Iztapalapa. 09850 México, D.F.

Tels. (55) 5612-1465, 5612-6792, 5612-5065, 5612-7609, 5612-9036, 5612-2485. FAX: (55) 5612-2028.

E-mail: ventas@q-mexibras.com

www.q-mexibras.com.mx